



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Chamörin
DECO • JARDINS & TERRASSES

MINERALSPRAY 750ML (2m2)



Référence : 7074713

EAN : 3770023084079

LE + PRODUIT

- ✓ Les granulats restent en place lors de l'utilisation de souffleur
- ✓ Utilisation facile

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Colle acrylique

Couleur : Incolore

Origine : France

Dimensions : 750 ml

Poids : 0,750 kg

Qté/Pal : 384 pièces

UTILISATION

MINERALSPRAY® est une solution d'entretien permettant de figer les granulats décoratifs : massifs, entourages d'arbres, pieds de bâtiments, espaces entre pas japonais.

Ces granulats sont souvent propagés par les intempéries, le vent, les animaux ou le souffleur à feuilles.

Application au pulvérisateur manuel ou électrique, ou en mélange, sur granulats de 0 à 16 mm ; dosage ajusté à la surface à traiter.

Renouvellement 1 à 2 fois par an selon le rendu souhaité.



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



DISTRIBUTEUR



OU
PLATEFORME



OU
DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Photos non contractuelles

CONSEILS DE POSE

Conditions de stockage :

- ✓ Endroit sec, à l'abri de l'humidité, du soleil et du gel.
- ✓ Conservation maximale : jusqu'à 12 mois — 4 mois après ouverture.

Support et préparation :

- ✓ Support propre, sec et perméable ; granulats de 0 à 16 mm maximum.
- ✓ Zone décorative non fréquentée : massifs, entourages d'arbres, pieds de bâtiments, espaces entre pas japonais.
- ✓ Protéger les surfaces environnantes. Matériel : pulvérisateur, seau, râteau et truelle.

Conditions météorologiques :

- ✓ Température supérieure à 15 °C, temps sec et ensoleillé, hors période de gel.
- ✓ Aucune précipitation ni humidité prévue dans les 48 h suivant l'application.

Application en pulvérisation :

- ✓ **Étape 1 – Préparation** : bien agiter le spray ou le bidon, régler la buse ou verser MINERALSPRAY® dans le pulvérisateur manuel ou électrique.
- ✓ **Étape 2 – Première couche** : pulvériser uniformément. Dosage : 300 ml à 750 ml par m² (600 ml à 1,5 L pour 2 m²).
- ✓ **Étape 3 – Seconde couche** : 24 h après la première application, pulvériser à nouveau puis compacter à la truelle.

Application en mélange :

- ✓ Agiter le bidon, mélanger le produit aux granulats dans un seau jusqu'à obtenir un mélange homogène (1 L = 20 kg / 5 L = 100 kg de granulats).
- ✓ Verser le mélange sur la surface perméable et répartir en épaisseur uniforme.
- ✓ Compacter à la truelle, laisser sécher 24 à 48 h puis appliquer une seconde couche.

Séchage et finition :

- ✓ Séchage complet : 48 h ; minimum 24 h entre chaque couche. Une fine couche de finition peut être ajoutée sur surface sèche (+ 24 h de séchage).
- ✓ Couper l'arrosage automatique à proximité pendant l'application et le séchage.
- ✓ Rosée matinale, humidité de l'air et vent peuvent allonger la phase de séchage.
- ✓ En cas de pluie dans les 48 h, un blanchiment temporaire du granulat peut apparaître : ne pas toucher la surface. Compter environ 4 jours secs et chauds pour une efficacité maximale.
- ✓ Nettoyer les outils et le pulvérisateur à l'eau immédiatement après l'utilisation.

Santé et sécurité :

- ✓ Porter gants, lunettes et vêtements de protection ; éviter le contact avec les yeux et la peau et laver immédiatement à l'eau en cas de contact.
- ✓ Tenir hors de portée des enfants ; en cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin.

SPÉCIFICATIONS

Le produit ne contient pas de SVHC et ne possède pas de déclaration de performance (DOP). La fiche de données de sécurité (FDS), mentionnant les substances entrant dans sa composition, est disponible sur simple demande.

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Photos non contractuelles